

# BATIR DECAPANT UNIVERSEL GEL

## Décapant à froid



### Définition

Décapant universel gélifié pour tous supports excepté les matières plastiques. Fait cloquer en profondeur en une application les peintures, lasures, vernis, crépis, enduits, mastics et vitrificateurs monocomposants. Sa structure gélifiée facilite le décapage des surfaces verticales.

### Propriétés

- Adapté aux surfaces verticales.
- Efficace en moins de 30 minutes.
- Prêt à l'emploi.

### Mise en œuvre

- Bien agiter avant emploi.

#### **Porter des gants en caoutchouc et se protéger le visage.**

- Appliquer au pinceau une couche régulière de 2 à 3 mm sur le support à décaper. Laisser réagir jusqu'à ramollissement ou cloquage du revêtement (de 3 à 30 mn selon le type de revêtement et le nombre de couches à décaper).
- Enlever le revêtement ramolli à l'aide d'une spatule ou d'un grattoir. Rincer à l'eau tiède la surface décapée tout en frottant avec une brosse à poils durs (nylon ou chiendent).
- Recommencer l'opération si nécessaire.
- Rincer à l'eau claire et laisser sécher le support minimum 24h avant la remise en peinture.
- Le temps de réaction du BATIR DECAPANT GEL UNIVERSEL sur les revêtements sera fonction de leur ancienneté, qualité et épaisseur :
- Pour une efficacité optimale, BATIR DECAPANT GEL UNIVERSEL doit être appliqué sur un support non humide.
- Ne pas utiliser en extérieur par temps de pluie car l'action est fortement diminuée.
- Eviter d'utiliser BATIR DECAPANT GEL UNIVERSEL sur le caoutchouc, le linoléum, le polystyrène, le plastique, l'asphalte, le PVC ...
- En cas de doute, effectuer au préalable un essai sur la surface à traiter.
- Ne pas appliquer par température inférieure à 5°C et supérieure à 30°C, par grand vent, par humidité relative ambiante supérieure à 80 %, en plein soleil et par temps de pluie.
- Le décapage sur un support à l'horizontale favorisera la pénétration du décapant.
- Nettoyage du matériel à l'eau.

## Caractéristiques techniques

### Conditionnement

1 litre.

### Densité

0,93.

### Conservation

- En emballage d'origine (non ouvert) : 12 mois.
- À l'abri de la chaleur, du gel et de l'humidité.

### Rendement

environ 3 m<sup>2</sup>/L.

## Caractéristiques réglementaires

### Assurance

**BATIR DECAPANT GEL UNIVERSEL** est assuré au titre de la responsabilité civile professionnelle des fabricants et assimilés de matériaux de construction.

### Hygiène et sécurité

Liquide et vapeurs très inflammables. Provoque une sévère irritation des yeux. Peut provoquer somnolence ou vertiges. L'exposition répétée peut provoquer dessèchement ou gerçures de la peau. En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le récipient ou l'étiquette. Tenir hors de portée des enfants. Lire attentivement et bien respecter toutes les instructions. Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer. Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/aérosols. Se laver ... soigneusement après manipulation.

Utiliser seulement en plein air ou dans un endroit bien ventilé. Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/du visage/une protection auditive/... EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau [ou se doucher]. EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer. EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: Rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.

### Déchets

Empêcher toute infiltration de ce produit dans le sol et l'écoulement dans l'eau et les égouts. Traitement des déchets conformément aux directives officielles en vigueur. Ne recycler que les conditionnements complètement vides. Remettre les restes de peinture liquide au centre de collecte pour les déchets spéciaux.

**CED** : 080112.

La présente fiche technique annule et remplace toute documentation antérieure de cette marque. Elle a pour but d'informer notre clientèle sur les propriétés de notre produit. Les renseignements qui y figurent sont fondés sur nos connaissances actuelles et sont indicatives. Toutefois ces renseignements ne peuvent suppléer un descriptif approprié à la nature et à l'état des fonds à peindre. L'évolution de la technique étant permanente, nous nous réservons le droit d'apporter à nos fabrications les modifications qui s'imposent sans préavis, et nous recommandons à notre clientèle, avant toute mise en œuvre, de vérifier auprès de nos services que la présente fiche n'a pas été modifiée par une édition plus récente. Dans le cas particulier des teintes en extérieur, sur des surfaces susceptibles de subir des chocs thermiques cycliques, il est conseillé d'exiger le choix de teintes dont l'indice de luminance lumineuse Y est supérieur à 35.

**reca**

peintures

RECA S.A.S.  
94 route de Toulouse F-31190 AUTERIVE  
Tél. : +33 (0)5 61 50 55 50  
www.reca.tm.fr  
contact@reca.tm.fr