


# BATIR PEINTURE FER TOUS METAUX

Peinture direct tous métaux



EU Ecolabel : FR/044/026



## Définition

Peinture antirouille en phase aqueuse demi-brillante pour la protection des métaux et alliages métalliques ferreux et non ferreux.

## Destination

Peinture pour surfaces verticales extérieures, pour tout support métallique ferreux et non ferreux. Les supports adéquats sont le fer, l'acier, l'acier galvanisé, l'aluminium, les bardages extérieurs peints.

## Propriétés

- Excellent pouvoir antirouille.
- Excellente résistance à la corrosion.
- Film dur et adhérent.

## Mise en œuvre

Elle devra se faire conformément au DTU 59.1.

### Préparation

- La calamine et la rouille seront éliminées avec un décapage par projection d'abrasif au degré DS 2,5.
- Pour les petites surfaces, la rouille et la calamine pourront être éliminées par martelage, piquage, brossage à la brosse métallique.
- En entretien, laver l'ancien revêtement et éliminer les parties non adhérentes.

### Application

- Bien mélanger avant application.
- Appliquer, en général 2 couches de 40 microns secs chacune.
- Sur métal brut, appliquer 2 couches de BATIR PEINTURE FER. En extérieur pour prolonger la durée de vie de l'ouvrage, imprimer avec un primaire antirouille et 2 couches de BATIR PEINTURE FER.
- Sur bardage thermo-laqué appliquer 2 couches BATIR PEINTURE FER.
- Sur support rouillé, éliminer la rouille puis imprimer avec un primaire antirouille et appliquer BATIR PEINTURE FER.

#### Brosse, rouleau et pistolet

- Ne pas diluer.

#### Airless

- Diluer de 4 à 6%

- Ne pas appliquer par température inférieure à 5°C et supérieure à 30°C, par grand vent, par humidité relative ambiante supérieure à 80 %, en plein soleil et par temps de pluie.

### Diluant

Eau

## Caractéristiques techniques

### Aspect du film

Satiné à demi-brillant.

### Brillant spéculaire

Entre 50 et 70 sous 60°.

### Teintes

Blanc, teintes pastel et foncées

### Conditionnement

0,5 litre et 2,5 litres.

### Liant

Résine acrylique en phase aqueuse.

### Densité

1,21

### Séchage

(à 23°C, H.R. : 50 %)

- Hors poussières : 20 minutes.
- Sec : 2 heures.
- Recouvrable : 8 heures.

### Extrait sec

En poids : 47 %.  
En volume : 36 %.

### Conservation

- En emballage d'origine (non ouvert) : 24 mois.
- À l'abri de la chaleur, du gel et de l'humidité.

### Rendement

9 à 11 m<sup>2</sup>/l pour une épaisseur sèche de 40 microns secs.

## Caractéristiques réglementaires

### Classification

**AFNOR**

NF T 36-005 - Famille I classe 7b2

### Écolabel

**EU Ecolabel**

FR/044/026

**N° de licence Ecolabel**

26/024/1

### Règlementation COV

Valeur limite en UE pour ce produit (cat A/i) : 140 g/L. Ce produit contient au maximum 40 g/L de COV.

### Assurance

Ce produit est assuré au titre de la responsabilité civile professionnelle des fabricants et assimilés de matériaux de construction.

### Hygiène et sécurité

Contient du BENZOTHIAZOLE-2-THIOL. Peut produire une réaction allergique. Contient des produits biocides : contient C(M)IT/MIT (3:1), 1,2-BENZISOTHIAZOL-3(2H)-ONE et 2-METHYL-2H-ISOTHIAZOL-3-ONE. Peut produire une réaction allergique. Lire l'étiquette avant utilisation. Tenir hors de portée des enfants. En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le récipient ou l'étiquette.

### Déchets

Ne pas jeter l'emballage et les résidus à l'égout, dans la nature ou avec les ordures ménagères. Contactez les services locaux pour les modalités d'élimination des déchets de peintures selon la réglementation en vigueur.

**Code CED** : 08 01 12



\*Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).

Pour de plus amples informations, merci de consulter notre fiche de données de sécurité.

La présente fiche technique annule et remplace toute documentation antérieure de cette marque. Elle a pour but d'informer notre clientèle sur les propriétés de notre produit. Les renseignements qui y figurent sont fondés sur nos connaissances actuelles et sont indicatives. Toutefois ces renseignements ne peuvent suppléer un descriptif approprié à la nature et à l'état des fonds à peindre. L'évolution de la technique étant permanente, nous nous réservons le droit d'apporter à nos fabrications les modifications qui s'imposent sans préavis, et nous recommandons à notre clientèle, avant toute mise en œuvre, de vérifier auprès de nos services que la présente fiche n'a pas été modifiée par une édition plus récente. Dans le cas particulier des teintes en extérieur, sur des surfaces susceptibles de subir des chocs thermiques cycliques, il est conseillé d'exiger le choix de teintes dont l'indice de luminance lumineuse Y est supérieur à 35. Les données dans cette fiche sont valables pour le produit blanc.

**reca**  
peintures

RECA S.A.S.  
94 route de Toulouse F-31190 AUTERIVE  
Tél. : +33 (0)5 61 50 55 50  
www.reca.tm.fr  
contact@reca.tm.fr