

# Bâtir

FICHE TECHNIQUE N° 1579 V09-2023

## LASURE

### Lasure pour bois



### DESTINATION

BATIR LASURE est destinée à la protection longue durée et à la décoration du bois intérieure et extérieure. Convient pour tous les bois utilisés couramment dans la construction. Hydrofuge et respecte le veinage du bois, facilite l'entretien, faible odeur, facile et agréable à appliquer. Excellente résistance aux U.V. Attention, aucune garantie de tenue pour les bois gras ou antioxydants tels que l'iroko, le teck, le doussié ou le red cedar.

### PROPRIÉTÉS

- Toutes essences de bois.
- Résiste aux intempéries et aux U.V.
- Protège en laissant respirer.

### MISE EN ŒUVRE

Elle devra se faire conformément au DTU 59.1.

### PRÉPARATION

- Le fond doit être sec, propre, non gras et poncé.
- Les résines non fixées seront éliminées.
- Les anciennes lasures adhérentes seront lessivées.
- Pour un rendu parfait, poncer entre les couches.
- Les supports métalliques seront protégés par un primaire antirouille.

## APPLICATION

- Bien mélanger avant application.
- En extérieur s'applique en 3 couches.
- En intérieur, s'applique en 2 couches.
- En entretien s'applique en 1 ou 2 couches.

Ne pas appliquer par température inférieure à 5°C et supérieure à 30°C, par humidité relative ambiante supérieure à 80 %, par grand vent, en plein soleil et par temps de pluie.

## DILUTION

Diluant : White spirit Dilution brosse-rouleau : Prêt à l'emploi Dilution pistolet : Prêt à l'emploi

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

ASPECT DU FILM Satin	LIANT Résine glycérophthalique.	RENDEMENT 8 à 12 m <sup>2</sup> /L en fonction du support à traiter.
BRILLANT SPECULAIRE 30 à 50 sous 60°	DENSITÉ 0,95	CONSERVATION En emballage d'origine (non ouvert) : 24 mois À l'abri de la chaleur, du gel et de l'humidité
TEINTES Incolore et 5 teintes bois.	SECHAGE (à 23°C, H.R. :50 %) • Hors poussières : 3 h • Sec : 6 h • Recouvrable : 24 h	EXTRAIT SEC En poids : 55 %. En volume : 48 %.
CONDITIONNEMENT 0,75 litre et 2,5 litres.		

## CARACTÉRISTIQUES RÉGLEMENTAIRES

CLASSIFICATION NF T 36-005 - Famille I classe 4a
HYGIÈNE ET SÉCURITÉ Merci de consulter notre fiche de données de sécurité
RÈGLEMENTATION COV Valeur limite UE pour ce produit (cat A/e) : 400 g/l. Ce produit contient moins de 400 g/l de COV.
DÉCHETS Ne pas jeter l'emballage et les résidus à l'égout, dans la nature ou avec les ordures ménagères. Contactez les services locaux pour les modalités d'élimination des déchets de peintures selon la réglementation en vigueur.



\*Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).

La présente fiche technique annule et remplace toute version antérieure. L'évolution de la technique étant permanente, nous recommandons à notre clientèle, avant toute mise en œuvre, de vérifier auprès de nos services que la présente fiche n'a pas été modifiée par une édition plus récente. Les renseignements qui y figurent sont fondés sur nos connaissances actuelles et sont indicatifs. Ils doivent être adaptés à la nature et l'état des fonds à peindre. Les données de cette fiche sont valables pour le produit blanc.