

# Bâtir

FICHE TECHNIQUE N° 1550 V08-2023

## PEINTURE SPECIAL BOIS SATIN

Peinture glycérophthalique microporeuse pour bois



### DESTINATION

BATIR SPECIAL BOIS s'utilise tant en extérieur qu'en intérieur. Les supports adéquats sont tous les bois (feuillus, résineux, tropicaux) utilisés dans la construction.

### PROPRIÉTÉS

- Protège et décore le bois.
- Régularise l'humidité du bois.
- Microporeux.
- Résiste aux intempéries et aux UV.

### MISE EN ŒUVRE

Elle devra se faire conformément au DTU 59.1.

### PRÉPARATION

- Les anciennes peintures seront poncées et lessivées.
- Le bois brut sera poncé et éventuellement dégraissé.
- Les bois contenant des résines non fixées ou des oléorésines seront dégraissés aux solvants cétoniques ou aromatiques

## APPLICATION

- Bien mélanger avant application.
- Sur fonds neufs, appliquer une première couche diluée à 5 %, suivie de 2 couches.
- Sur fonds anciens, appliquer 2 couches.

Ne pas appliquer par température inférieure à 5°C et supérieure à 30°C, par humidité relative ambiante supérieure à 80 %, par grand vent, en plein soleil et par temps de pluie.

## DILUTION

Diluant : White spirit Dilution brosse-rouleau : Prêt à l'emploi Dilution pistolet : 3%.

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

ASPECT DU FILM Satiné	LIANT Résine glycérophtalique.	RENDEMENT Suivant la porosité du support : de 8 à 12 m <sup>2</sup> /l pour une épaisseur sèche de 40 microns.
BRILLANT SPECULAIRE 20 à 60° après 15 jours de séchage	DENSITÉ 1,28	CONSERVATION En emballage d'origine (non ouvert) : 24 mois À l'abri de la chaleur, du gel et de l'humidité
TEINTES Blanc RAL 9016 et 11 teintes.	SECHAGE (à 23°C, H.R. :50 %) • Hors poussières : 3 h • Sec : 6 h • Recouvrable : 24 h	EXTRAIT SEC En poids : 62 %. En volume : 45 %.
CONDITIONNEMENT 0,5 litre, 2 litres et 10 litres (uniquement en Blanc).		

## CARACTÉRISTIQUES RÉGLEMENTAIRES

CLASSIFICATION NF T 36-005 - Famille I classe 4a
HYGIÈNE ET SÉCURITÉ Merci de consulter notre fiche de données de sécurité
RÈGLEMENTATION COV Valeur limite UE pour ce produit (cat A/d) : 300 g/l. Ce produit contient moins de 297 g/l de COV.
DÉCHETS Ne pas jeter l'emballage et les résidus à l'égout, dans la nature ou avec les ordures ménagères. Contactez les services locaux pour les modalités d'élimination des déchets de peintures selon la réglementation en vigueur.



\*Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).

La présente fiche technique annule et remplace toute version antérieure. L'évolution de la technique étant permanente, nous recommandons à notre clientèle, avant toute mise en œuvre, de vérifier auprès de nos services que la présente fiche n'a pas été modifiée par une édition plus récente. Les renseignements qui y figurent sont fondés sur nos connaissances actuelles et sont indicatifs. Ils doivent être adaptés à la nature et l'état des fonds à peindre. Les données de cette fiche sont valables pour le produit blanc.